

**Antica
Ceramica
Rubiera**

Since 1961

CASALE

Una collezione che riprende le forme e i colori dei pavimenti di argilla cotta tipici della tradizione italiana. Le trame compatte e le variazioni dei toni ricreano sulla superficie i segni dell'uso e le irregolarità delle lavorazioni manuali. La serie è disponibile anche con superficie antiscivolo per uso esterno.

A collection hinting at the shapes and colors of the traditional Italian fired clay floors. The solid texturing and shade variations recreate the wearing and surface irregularity of handworked products. The series also comes in the skid-resistand verion for safe use in outdoor installations.

CASALE

16,5x33 6.5"x13"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



R10

R11

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Rustico



Antico



CASALE RUSTICO 16,5x33 6.5"x13"



CASALE ANTICO 16,5x33 6.5"x13"




003185/37 89 ■
 Casale Rustico IN
 16,5x33 6.5"x13"
003251/37 89 ■
 Casale Rustico OUT
 16,5x33 6.5"x13" R11




003186/37 89 ■
 Casale Antico IN
 16,5x33 6.5"x13"
003250/37 89 ■
 Casale Antico OUT
 16,5x33 6.5"x13" R11

TRIMS



Battiscopa 8x33,3 46 ■
003187/06 Rustico 121 ■
003126/06 Antico 121 ■















Terminale a Elle Monolitico OUT R11 15x4x30 8 ■
004086/21 Rustico OUT 47 ■
004084/21 Antico OUT 47 ■
004160/21 Antico OUT 47 ■

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 16,5x33 IN	8 mm	18	0,98	15,20	85	83,30	1310
Fondo 16,5x33 OUT	8 mm	18	0,98	16,00	85	83,30	1380

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CASALE	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gèlifs Frostsicher	
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
		Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 4 a 5 in base al colore From 4 to 5, according to color De 4 à 5, selon couleur Von 4 zu 5, je nachdem farbefarbe	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R10	R11



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su: 