

# PAINTED WOOD

WHITE  
GREY  
CREAM  
BROWN



# PAINTED WOOD

## 4 COLOURS

white  
grey  
cream  
brown

## 2 SIZES

20x120 - 8"x48" Rett  
10x120 - 4"x48" Rett

white

20x120 - 8"x48" Rett / 10x120 - 4"x48" Rett



# PAINTED WOOD

grey

20x120 - 8"x48" Rett / 10x120 - 4"x48" Rett



# PAINTED WOOD

cream

20x120 - 8"x48" Rett / 10x120 - 4"x48" Rett

4


5



# PAINTED WOOD

cream

20x120 - 8"x48" Rett / Mosaico Intreccio 30x30 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



# PAINTED WOOD

## brown

20x120 - 8"x48" Rett / 10x120 - 4"x48" Rett



8

9

# PAINTED WOOD

brown

20x120 - 8"x48" Rett



# PAINTED WOOD

## white

12

# PAINTED WOOD


## grey

13


**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
 GLAZED PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME EMAILLE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРЬ НАНЕСЕНА ЦИФРОВЫМ



1004703 10x120 - 4"x48" Rett




1004650 20x120 - 8"x48" Rett




### BATTISCOPIA




1004711 9,8x120 - 3 7/8"x48" 6 018



1004702 10x120 - 4"x48" Rett



1004649 20x120 - 8"x48" Rett



### BATTISCOPIA



1004710 9,8x120 - 3 7/8"x48" 6 018





# PAINTED WOOD

## cream

14

# PAINTED WOOD


## brown

15


**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
 GLAZED PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME EMAILLE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРЬ НАНЕСЕНА ЦИФРОВЫМ



1004701 10x120 - 4"x48" Rett



1004648 20x120 - 8"x48" Rett




**BATTISCOPIA**




1004709 9,8x120 - 37/8"x48" 6 018



1004700 10x120 - 4"x48" Rett



1004647 20x120 - 8"x48" Rett



**BATTISCOPIA**



1004708 9,8x120 - 37/8"x48" 6 018




# PAINTED WOOD

## mosaici


white




**1004717 MOSAICO INTRECCIO**  
30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"





**1004713 MOSAICO ESAGONA**  
25x30 - 10"x11<sup>3/4</sup>"




grey




**1004718 MOSAICO INTRECCIO**  
30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"




**1004714 MOSAICO ESAGONA**  
25x30 - 10"x11<sup>3/4</sup>"




cream



**1004719 MOSAICO INTRECCIO**  
30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"




**1004715 MOSAICO ESAGONA**  
25x30 - 10"x11<sup>3/4</sup>"




brown



**1004716 MOSAICO INTRECCIO**  
30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"



**1004712 MOSAICO ESAGONA**  
25x30 - 10"x11<sup>3/4</sup>"



16

### IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - УПАКОВКА

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m <sup>2</sup>	KG	Scatole - Boxes	m <sup>2</sup>	KG
20x120 - 8"x48" Rett	4	0,96	21,30	36	34,56	786,00
10x120 - 4"x48" Rett	8	0,96	20,00	36	34,56	740,00
30x30 - 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> " Mosaico Intreccio	5	0,45	9,00	60	27,00	560,00
25x30 - 10"x11 <sup>3/4</sup> " Mosaico Esagona	5	0,38	8,00	60	22,50	500,00

### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME EMAILLE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРЬ НАНЕСЕНА ЦЫФРОВЫМ



Proprietà fisico chimiche/Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques/physische Chemische eigenschaften	Norme/Norms Noemes Normen	Valori presvalori prescritti / Required values Valeurs exigees / Vorgeschriebene werte		
Dimensioni Sizes Format Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	( ± 0,75% 190 cm <sup>2</sup> < 410 ≤ ) ( ± 0,6 % > 410 cm <sup>2</sup> )	± 0,3% max ± 1,5 mm
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit	( ± 0,5% max )	± 0,3% max ± 1,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	( ± 0,6% max )	± 0,3% max ± 1,5 mm
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	( ± 5% max )	± 0,5% max ± 1,5 mm Warpage diagonal/edge ± 0,4%
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545-2	( ± 5% max )	10 mm	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5% GRUPPO Bla GL	E ≤ 0,1% Bla GL	
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength resistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> #	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente Resistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Änderung	Resistente Resistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	ISO 10545-7		Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique lineaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche	EN 101		> 6	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluorhydrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Classe A - LA - HA Class A - LA - HA Classe A - LA - HA Gruppe A - LA - HA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient	DIN 51130		R10	
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert	DIN 51097		Classe B Class B Classe B Gruppe B	
	B.C.R.A. (No Lapp)		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ μ <sup>W</sup> ≤ 0,74
	DCOF Acu Test (No Lapp)		≥ 0,42	μ <sup>W</sup> ≥ 0,42
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen				V 4



Seconda edizione: Aprile 2018  
Coordinamento: Ufficio Marketing  
Foto: Hipix  
Fotoelaborazioni: Hipix  
Stampa: Intese grafiche  
© Copyright 2017 Gruppo Romani S.p.A.



